

Zararlı maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014-29204)ye göre hazırlanmıştır.

- Ürün Adı** : **WULTRAPID ENDÜSTRİYEL ASTAR**
- Tanım** : Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, çabuk kuruyan bir astar boyadır.
- Ambalaj Şekli** : 17 KG ~ KG
- Renk** : Gri, Oksit Kırmızı, Siyah, Beyaz
- Standart** : Ürün standardı
- Kullanım Yerleri** : Özellikle endüstriyel makine aksamı, tarım ve bahçe makine parçaları, elektrikli el aletleri, varil, vana, ve diğer çelik malzemelerde astar boya olarak kullanılır.
- Özellikleri** : Çabuk kuruyan, metal yüzeylere iyi yapışan, rapid sonkat boya için düzgün bir yüzey oluşturan antikorozyf astar boyadır.

Teknik Özellikleri

- Bağlayıcı Tipi** : Modifiye Alkid Reçine
- Viskozite (23°C, KU)** : 95 – 110
- Yoğunluk (g/ml)** : 1.45– 1.48
- Katı Madde (Ağırlıkça %)** : 70 –75
- Parlaklık (Gloss, 60°)** : Mat
- Parlama Noktası (°C)** : ~ 27-32°C
- Kaplama Kapasitesi (Teorik)** : 12 m²/lt (30µ kuru film kalınlığında)
- Kaplama Kapasitesi (Pratik)** : 8-10 m²/lt (tek kat uygulama)
- Tavsiye edilen kat sayısı** : Tek kat
- Kuruma Süresi (23°C, %50RR)** : Dokunma Kuruma : 10-15 Dakika
Toz Tutmama : 30 Dakika
Tam Kuruma : 2-3 saat
- İnceltme Oranı** : %15-20 oranında WULTRASOL Rapid Tiner ile inceltilir.

(Uygulama şartlarına bağlı olarak)



Merkez Adres

Sanayi Mahallesi 5. Yol Sokak I BLOK NO:16 Esenyurt/İstanbul

Fabrika Adres

Sanayi Mahallesi 5. Yol Sokak I BLOK NO:18-20 Esenyurt/İstanbul



Çağrı Merkezi

0 212 671 65 65 - Finans (101) - Satış Temsilcisi (102)

Web & E-Posta

www.wult.com.tr - temsilci@wult.com.tr



UYGULAMA**1-Yüzey Hazırlama :**

Uygulama yapılacak tüm yüzeyler nem, kir, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış, gevşek ve eski boyalar kazınmalı ve tüm yüzey zımparalanıp, seviye farklarını gidermek için lokal macunlama yapılmalı gerekirse astarlanmalıdır.

2-Uygulama Şekli :

Astar uygulanmış yüzeye en az 12 saat sonra, WULTRAPID Endüstriyel Astar Boya uygulama şartlarına bağlı olarak %15~20 oranında WULTRASOL Rapid Tiner ile inceltilerek, fırça, rulo, boya tabancası veya daldırma metodu ile tatbik edilebilir. İkinci kat uygulaması gereken durumlarda katlar arası en az 20 - 30 dakika beklenmelidir.

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

WULTRAPID Endüstriyel Astar Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C olmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri WULTRASOL Selülozik Tiner ile temizlenmelidir. WULTRAPID Endüstriyel Astar Boya uygulanan yüzeyler 2 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Kısmi kullanımlardan sonra; ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 11 : Kolay alevlenebilir

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.
S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

**Merkez Adres**

Sanayi Mahallesi 5. Yol Sokak I BLOK NO:16 Esenyurt/İstanbul

Fabrika Adres

Sanayi Mahallesi 5. Yol Sokak I BLOK NO:18-20 Esenyurt/İstanbul

**Çağrı Merkezi**

0 212 671 65 65 - Finans (101) - Satış Temsilcisi (102)

Web & E-Posta

www.wult.com.tr - temsilci@wult.com.tr



A1528252

ISO 31000

ISO 9001

ISO 10002

ISO 14001

ISO 45001